

**1. DESCRIÇÃO**

O *B-REPARA PROTEÇÃO AD 05* é uma resina acrílica em dispersão aquosa, com adição de cargas e pigmentos.

**2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO**

O *B-REPARA PROTEÇÃO AD 05* utiliza-se sempre que se pretenda obter uma uniformidade de coloração em superfícies de betão arquitetónico, branco ou cinzento, mantendo o seu aspeto natural e garantindo melhor afinidade que as pinturas tradicionais.

Este produto não deve ser aplicado em pavimentos/superfícies horizontais.

**3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO**

Produto em pasta	Valor
Aspeto	Líquido incolor branco
Massa volúmica a 25°C	1,08 ± 0,03 kg / l
Viscosidade K.U	90 - 100
Rendimento teórico	1 l / 20 m <sup>2</sup> / demão

**4. APLICAÇÃO****a) Preparação de suportes**

Os suportes devem estar secos, limpos de poeiras, descofrantes, matérias desagregadas ou instáveis, eflorescências, bem como de qualquer tipo de material que afete as normais condições de aderência. Em aplicações sobre suportes antigos ou em operações de reabilitação de rebocos antigos, sugerimos a consulta prévia dos nossos Serviços Técnicos.

## b) Preparação do Produto

Apresentação	Preparação	Aplicação
Regulador cromático	1l de SecilTEK AD 05 para 1 l de água e 1 l de cimento Portland* (CEM II / B-L 32,5 N)	Aplicado a rolo nas demãos necessárias ao acabamento pretendido

\*Consoante o tipo de betão a tratar, deve adicionar-se cimento Portland branco ou cinzento (CEM II / B - L 32,5 R (br) ou CEM II / B - L 32,5 N).

A quantidade de cimento na mistura poderá ser reduzida, até a um limite de 15 %, em função da tonalidade pretendida para a superfície final.

O tempo de secagem por demão é de 2 a 4 horas, em condições normais de temperatura (5º a 30ºC). Deve reservar-se um intervalo de 6 a 12 horas entre aplicações de demão consecutivas.

Não devem ser realizadas aplicações com chuva ou com humidade muito elevada ou quando seja previsível a ocorrência de chuva nas 24 h posteriores à aplicação do **B-REPARA PROTEÇÃO AD 05**.

Em superfícies de betão, objeto de reparação com **B-REPARA FACE R2C** ou **B-REPARA FACE R2B** e com **B-REPARA FACE KC** ou **B-REPARA FACE KB**, o número de demãos a aplicar deve assegurar a completa cobertura das diferenças de tonalidade obtidas durante a operação.

Em caso de dúvida aconselhamos a consulta aos Nossos serviços Técnicos.

**5. EMBALAGEM E VALIDADE****Embalagem**

Jerrican de 5 l em paletes plastificadas de 64 unidades.

**Validade**

12 meses desde que permaneçam inalteradas as condições da embalagem originais e em condições de armazenagem ao abrigo de temperaturas extremas e da humidade.

**6. PRODUTOS ASSOCIADOS**

- **B-REPARA FACE R2C e R2B** (Argamassa de reparação de betão)
- **B-REPARA FACE KC E KB** (Pasta de acabamento de betão)

## 7. HIGIENE E SEGURANÇA

(NÃO DISPENSA A CONSULTA DA FICHA DE SEGURANÇA DO PRODUTO)

- Manter fora do alcance das crianças;
- Usar luvas de proteção;
- Evitar a libertação para o ambiente.

*Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnicos.*

*Revisão de Fevereiro 2019  
FT 07008.01*