

# UNITAIPA®

Betão aplicado com técnica de apiloamento produzindo o aspeto estético da antiga construção em taipa



## 1. DESCRIÇÃO

O **UNITAIPA®** é um betão de consistência baixa e compacidade irregular, aplicado por apiloamento em camadas perfeitamente definidas e compactadas por pilões, maços ou malhos, conforme a técnica da Taipa, tratando-se de uma solução durável, resistente ao choque e à erosão.

## 2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O **UNITAIPA®** destina-se a revestimento de muros e paredes, não devendo ser utilizado em elementos estruturais.

## 3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Características	Valor
Classe de Resistência à compressão em provetes normalizados	≥C25/30*
Consistência baixa	Limite inferior do S2

\*a resistência do betão aplicado será inferior, uma vez que é influenciada pelo método de aplicação

#### 4. RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

##### a) Preparação da obra

É importante a escolha de um sistema de cofragem flexível, em contraplacado marítimo com a possibilidade de várias reutilizações, em virtude de não haver necessidade de uma elevada qualidade de acabamento em termos de compacidade e opacidade superficial, uma vez que, tal como na taipa, o rigor da superfície de acabamento e as tolerâncias de alinhamento e planura, não são condicionantes.

##### b) Aplicação do betão

O estado de limpeza dos moldes e deverá ser verificado antes da betonagem. Não deve existir água no interior da cofragem antes da betonagem.

O betão deverá ser aplicado em camadas com espessura a definir pelo projetista. A espessura das camadas afeta decisivamente o aspeto final do betão **UNITAIPA®** e a vibração deverá ser feita por camadas, recorrendo a pilões, maços ou malhos.

##### c) Cura

Após o início de presa o **UNITAIPA®** deverá ser protegido contra as perdas de água por evaporação e contra as temperaturas extremas. Poder-se-á proceder à rega do betão com água limpa, por aspersão, afim de minimizar a fissuração dos elementos betonados. Os produtos de cura utilizados habitualmente, mancham o betão.

##### d) Conselhos Complementares

O **UNITAIPA®** não deve ser aplicado na presença de chuva ou com temperaturas inferiores a 5°C ou superiores a 30°C.

Não deve ser adicionada água ao betão, seja inicialmente, ou nas operações de talochamento, sob pena de provocar descoloração no produto final.

No final da obra deverá ser aplicado uniformemente e por pulverização um hidrófugo de superfície incolor e impercetível à base de silanos e/ou siloxanos de forma a conferir uma proteção adicional ao betão. Para o efeito, recomenda-se a aplicação do **B-REPARA PROTEÇÃO AD 40** ou outro de desempenho equivalente e deverão ser aplicados em toda a superfície, de forma uniforme e de acordo com as recomendações da ficha técnica do produto.

Deve prever-se a manutenção do selante aplicado, de acordo com as instruções do fabricante.

De forma a garantir um padrão de aceitação poderá optar-se por uma das seguintes opções:

- Em obras com alguma dimensão, recomenda-se a realização de um protótipo, tendo em consideração as condições apresentadas nos capítulos seguintes. No protótipo poderão ser experimentados em condições reais de obra, aspetos como cor, textura, tipo de acabamento e métodos de aplicação;
- A apresentação de uma amostra padrão para posterior comparação com o realizado em obra;
- Noutros casos a definição da solução poderá ser veiculada através de catálogo, fotografias ou de visita a obras já realizadas.

## 5. NOTAS FINAIS

Apesar da **UNIBETÃO** dispor de uma rede de centrais que abrange o território nacional, deverá ser confirmada a viabilidade de fornecimento do produto junto dos serviços comerciais, em função da localização e características da obra.

Tendo em consideração que este tipo de produto é fabricado com materiais naturais e as condições termo higrométricas na altura da aplicação poderão ser muito variadas, o aspecto final do produto poderá apresentar ligeiras diferenças de tonalidade de carro para carro.

## 6. APOIO TÉCNICO

A **SECIL** e a **UNIBETÃO** prestam apoio personalizado em cada projeto e obra, desde o estudo de composição do betão à posterior aplicação do produto.

O objetivo primordial de todos os setores da empresa é conseguir sempre melhores formas de prestar aos projetistas, arquitetos, construtores e clientes, um serviço eficaz que corresponda às suas necessidades.

*Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnico comerciais.*

Revisão de outubro 2020  
FT.15.0201.03\_v1