

UNIBAC® B-Fill

Produto autonivelante especialmente desenvolvido para o preenchimento de locais de difícil acesso.

www.secil.pt
www.secil-group.com
 Av. Eng. Duarte Pacheco, 19, 7º
 1070-100 Lisboa
 Tel. +351 217 927 100



1. DESCRIÇÃO

O **UNIBAC® B-Fill** é um produto autonivelante com propriedades térmicas melhoradas para enchimento de locais de difícil acesso.

VANTAGENS

- ▶ Não necessita vibração
- ▶ Resistência ajustável em função das necessidades
- ▶ Fiabilidade das características ao longo do tempo
- ▶ Produto entregue em obra pronto a usar
- ▶ Facilidade de aplicação/injeção
- ▶ Necessidade de menos pontos de descarga/injeção
- ▶ Garantia de preenchimento

2. DOMÍNIO DE UTILIZAÇÃO

O **UNIBAC® B-Fill** pela sua fluidez é especialmente recomendado nas seguintes situações:

- Preenchimento de vazios em condutas/tubagens para cabos de alta tensão
- Preenchimento de tubagens desativadas
- Depósitos enterrados
- Preenchimento de locais em trabalhos geotécnicos

UNIBAC® B-Fill

3. CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Desempenho Mecânico	
Características	Valor
Coefficiente condutibilidade térmica	1,2 – 1,6 w/m.°C *

* valor tabelado (valor reduzido face às soluções cimentícias habituais)

4. RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO

a. Preparação de obra e aplicação

Deverão ser eliminados os detritos e substâncias gordurosas da base e evitar aplicações sobre suportes inconsistentes (ex.: argila expandida solta).

As tubagens deverão estar fixas ao suporte para prevenir a tendência de ascensão das mesmas, assim como garantir a selagem das mesmas.

Deverá ser prevista uma espessura mínima de 3-4 cm acima das tubagens.

O tempo mínimo de secagem deverá ser selecionado em função do tipo de revestimento a ser utilizado e do teor de humidade máximo para a execução desse revestimento.

Para alguns tipos de acabamentos poderá ser necessário efetuar polimento superficial e/ou aplicação de selantes/barramentos, deverão para isso ser verificados os requisitos dos acabamentos finais.

b. Conselhos Complementares

É perfeitamente normal o aparecimento de fissuração, no entanto, e para se minimizar o seu aparecimento aconselhamos o seguinte:

- Isolamento dos elementos verticais adjacentes
- Reforço com rede/malha sintética nas esquinas e vãos das portas
- Aplicação de membrana de cura e proteção de vãos interiores e exteriores por forma a evitar correntes de ar

O **UNIBAC® B-Fill** não deve ser aplicado na presença de chuva ou com temperaturas inferiores a 5 °C ou superiores a 30 °C.

Não adicionar água ou qualquer outra matéria-prima ao **UNIBAC® B-Fill**, sob pena de comprometer as suas características e desempenho.

5. NOTAS FINAIS

Apesar da SECIL BETÃO dispor de uma rede de centrais que abrange o território nacional, deverá ser confirmada a viabilidade de fornecimento do produto junto dos serviços comerciais, em função da localização e características da obra.

Tendo em consideração que este tipo de produto é fabricado com materiais naturais e as condições termo higrométricas na altura da aplicação poderão ser muito variadas, o aspecto final do produto poderá apresentar ligeiras diferenças de tonalidade de carro para carro.

6. APOIO TÉCNICO

A nossa equipa presta apoio personalizado em cada projeto e obra, desde o estudo de composição do betão à posterior aplicação do produto.

O objetivo primordial de todos os setores da empresa é conseguir sempre melhores formas de prestar aos projetistas, arquitetos, construtores e clientes, um serviço eficaz que corresponda às suas necessidades.

Estando as condições de aplicação dos nossos produtos fora do nosso alcance não nos responsabilizamos pela sua incorreta utilização. É dever do cliente verificar a idoneidade do produto para o fim previsto. Em qualquer caso a nossa responsabilidade está limitada ao valor da mercadoria por nós fornecida. A informação constante da presente ficha pode ser alterada sem aviso prévio. Em caso de dúvida, e se pretender esclarecimentos complementares solicitamos o contacto com os nossos serviços técnico comerciais.